

MAXSHEEN ELASTIC

STRAT ACRILIC PENTRU IMPERMEABILIZAREA SI DECORAREA SI PROTECTIA IMPOTRIVA CARBONATarii SUPRAFETELOR DIN BETON SI ZIDARIE

DESCRIERE

MAXSHEEN ELASTIC este un produs acrilic pe baza de apa ce realizeaza o protectie elastica si durabila utilizabila ca hidroizolatie, protectie anti-carbonatare si strat decorativ pe structuri de beton si zidarie. Este disponibil in doua versiuni : neted si texturat.

UTILIZARI

- Protectie impotriva carbonatarii la structuri de beton, poduri, zone industriale, cladiri rezidentiale, etc.
- Hidroizolatie si protectie impotriva ciclurilor inghet-dezghet, mediu marin, poluare, etc.
- Peste **MAXSEAL**, **MAXSEAL FLEX**, **CONCRESEAL PLASTERING** si **MAXREST** pentru a realiza culoarea si textura dorita.
- Hidroizolatie peste fisuri active si rosturi la fatade, panouri copertina, etc.

AVANTAJE

- Protectie excelenta impotriva carbonatarii. Rezistenta ridicata la CO₂, previne coroziunea armaturilor.
- Permite suportului sa respire.
- Este elastic si acopera fisurile. Rezista la miscarile substratului intr-o gama variata de temperaturi.
- Aderenta buna pe multe tipuri de substrat: beton, caramida, piatra, lemn, gips-carton, etc.
- Usor de curatat.
- Durata mare de viata. Rezistenta excelenta la UV si fenomene meteo. Stabilitate a culorii.
- Non-toxic si neinflamabil.
- Disponibil in 16 culori diferite.

INSTRUCTIUNI DE APLICARE

Pregatirea suprafetei. Suprafata care urmeaza sa fie vopsita trebuie sa fie curata si fara urme de murdarie, grasimi sau eflorescenta.

Adresa web: www.constructiisimateriale.ro

Tel: 0722679888/0722278618/0761658860

Fax: 0214610962

Pentru curatarea si pregatirea substratului, in situatia in care acesta este neted sau cu capacitate mica de absorbtie, folositi sablare cu nisip sau cu apa. Toate golurile, defectele, crapaturile trebuie reparate cu mortar **MAXREST**.

Armaturile si alte elemente metalice trebuie curatate si pasivate cu **MAXREST PASSIVE**. Pe substrat poros, spre exemplu gips, trebuie utilizat primer-ul **MAXSHEEN PRIMER** pentru a inchide porii si a obtine o suprafata omogena.

Aplicare

MAXSHEEN ELASTIC este livrat gata de folosire. Inaintea aplicarii, amestecati continutul pana la obtinerea unei paste omogene cu o culoare uniforma. Poate fi aplicat cu pensula, rola sau spray airless. In aceasta ultima situatie, diluati cu o cantitate minima de apa.

Peste beton, zidarie, tencuiala, azbociment si piatra aplicati doua straturi. Primul strat trebuie sa fie diluat in proportie de 1:5 **MAXSHEEN ELASTIC** si apa. Acest strat este aplicat ca grund si dupa o zvantare de 2 ore, se aplica al doilea strat de **MAXSHEEN ELASTIC**.

Fisuri active/rosturi supuse miscarii : Odata deschise si curatate, umpleti fisurile sau rosturile cu un etansant de tipul **MAXFLEX 100LM** sau **MAXJOINT ELASTIC** si lasati sa se intareasca timp de 3 zile. Apoi aplicati un strat de **MAXSHEEN ELASTIC** cu consum 0,3 kg/m² si asezati peste o fasie de **DRIZORO VEIL G-45** (6-8cm latime). Dupa ce primul strat este uscat, aplicati al 2-lea strat cu un consum similar.

CURATARE

Toate echipamentele trebuie curatate cu apa dupa folosire. Odata intarit produsul, poate fi inlaturat doar prin mijloace mecanice.

CONDITII DE APLICARE

Nu aplicati cand este prognozata ploaie, roua sau in general, contact cu apa, in urmatoarele 24 de ore. Nu aplicati cand temperatura este sub 5°C sau cand se asteapta sa scada sub 5°C in urmatoarele 24 de ore. Nu aplicati pe suprafete inghetate. Pentru aplicarea la temperaturi ridicate si umiditate relativa scazuta, umeziti suprafata cu apa. Daca temperatura este ridicata, **MAXSHEEN ELASTIC** ar trebui aplicat la umbra.

CONSUM

MAXSHEEN ELASTIC neted: 0,4 - 0,6 kg/m² (0,2 - 0,3 kg/m² per strat)

MAXSHEEN ELASTIC texturat: 0,6 – 0,8 kg/m² (0,3 - 0,4 kg/m² per strat)

Acestea sunt consumuri teoretice. Cantitatea exacta depinde de substrat si de conditiile atmosferice. Pentru determinarea consumului exact se poate face o proba in santier.



PRECAUTII

- Nu aplicati pe substrat supus presiunii negative sau urcarii apei prin capilaritate.
- Permiteti betonului si mortarelor 28 de zile sa se intareasca.
- Nu adaugati solventi, diluanti, agregati sau alti compusi.

DEPOZITARE

24 de luni in ambalajul sigilat.

In loc acoperit si evitand temperaturi sub 5° C.

AMBALARE

Bidoane de 5kg sau 25 kg.

CULORI

16 culori diferite.