

MAXSHEEN POOL

Protectie acrilica cu rol decorativ pentru piscine si fantani

DESCRIERE

MAXSHEEN POOL este un invelis acrilic pe baza de apa, rezistent la raze UV si conceput ca finisaj decorativ pentru piscine, fantani si structuri in contact permanent cu apa..

UTILIZARI

- Strat decorativ pe beton si ciment pentru piscine, fantani, etc.
- Strat decorativ pe hidroizolatii precum **MAXSEAL**, **CONCRESEAL PLASTERING**, etc supuse imersiei permanente.

AVANTAJE

- Rezista in contact permanent cu apa;
- **MAXSHEEN POOL** este un produs fungicid si bactericid, asa ca protejeaza impotriva formarii de alge, licheni, etc.
- Rezistenta la UV si stabilitate a culorii;
- Protejeaza impotriva dioxidului de carbon clorurilor;
- Non-toxic, fara solvent si non-inflamabil;
- Usor de curatat, doar cu apa.

INSTRUCTIUNI DE APLICARE

Pregatirea substratului

Suprafata care urmeaza a fi tratata trebuie sa nu prezinte urme de murdarie, praf, grasime, mucegai si alte produse ce pot afecta aderenta. Suprafata poate fi umeda, dar apa nu trebuie sa balteasca. Permeteti betonului nou sa se intareasca 28 de zile inainte de aplicare.

Substratul trebuie sa fie solid si uniform, preferabil rugos cu textura deschisa. Pentru curatare si pregatirea suprafetei, folositi sablarea cu nisip sau apa sub presiune.

Toate defectele substratului, golurile si fisurile statice trebuie deschise si reparate minim 2cm in adancime cu **MAXREST**.

Elementele metalice expuse in momentul pregatirii substratului trebuie curatate si pasivate cu **MAXREST PASSIVE**.

Aplicare

MAXSHEEN se livreaza pregatit pentru aplicare. Inaintea aplicarii, amestecati continutul ambalajului pentru a obtine o pasta omogena. **MAXSHEEN** se poate aplica cu pensula sau rola. Aplicati un prim strat diluat 4 parti **MAXSHEEN POOL** la 1 parte apa. Lasati sa se intareasca cel putin 4-5 ore. Aplicati apoi al 2-lea strat fara a-l dilua. Pe suprafete deosebit de poroase, poate fi nevoie de aplicarea unui al 3-lea strat.

Conditii de aplicare

Nu aplicati in conditii de ploaie, condens, roua, sau cand astfel de fenomene sunt prognozate in urmatoarele 24 de ore.

Nu aplicati daca temperatura mediului sau a substratului este sub 5⁰C sau cand sunt de asteptat astfel de temperaturi in urmatoarele 24 de ore. Nu aplicati pe zone inghetate.

Temperatura mediului si a substratului trebuie sa fie cu peste 3⁰C peste punctul de roua. La temperaturi de peste 30⁰C sau conditii de umiditate scazuta, aplicati **MAXSHEEN POOL** la umbra.

Intarire

Lasati produsul sa se intareasca 10 zile la 20⁰C si 50% umiditate relativa. Temperaturile scazute si umiditatea relativa ridicata vor creste timpul de intarire.

Curatare

Echipamentele trebuie curatate cu apa imediat dupa folosire. Produsul odata intarit, poate fi inlaturat doar prin mijloace mecanice.

CONSUM

Consum estimat pentru **MAXSHEEN POOL** este intre 0,5-0,6 kg/m² (0,25-0,3kg/m² per strat). Pe suprafete foarte poroase, poate fi nevoie de un al 3-lea strat. Aceste cantitati sunt estimative si depind de porozitate, textura, conditiile substratului si metoda de aplicare. Pentru un consum mai exact, executati o proba in santier.

INDICATII IMPORTANTE

- Permeteti betonului nou sa se intareasca timp de 28 de zile inaintea aplicarii;
- Nu aplicati in contact direct cu razele solare la temperaturi de peste 30⁰C;
- Pentru primul strat, nu adaugati apa de amestec in cantitate mai mare decat recomandat. De asemenea, nu adaugati alti solventi sau aditivi;
- Nu utilizati in rezervoare de ozon, cuve de electroliza sau in contact cu apa marina sau termala;
- Pentru alte utilizari nespecificate in fisa tehnica, consultati departamentul tehnic.

AMBALARE

MAXSHEEN POOL se livreaza la cutie de 5kg sau galeata de 25kg. Este disponibil in culorile alb, albastru deschis si albastru. Alte culori pot fi obtinute la solicitari speciale.

DEPOZITARE

12 luni in ambalajul original, in loc uscat si acoperit, cu temperaturi de peste 5°C.

SANATATE SI SIGURANTA

MAXSHEEN POOL nu este toxic, dar contactul cu pielea si ochii trebuie evitat. Purtati ochelari de protectie si manusi in timpul aplicarii. In cazul contactului cu pielea, spalati zona cu apa si sapun. La contactul cu ochii, clatiti, dar nu frecati. Daca iritatie continua, consultati medicul.

DATE TEHNICE

Caracteristicile produsului	
Aspect	Pasta omogena monocomponenta
Conditii de aplicare si intarire	
Temperatura ambientala si a substratului/ Umiditate relativa (°C/%)	>5 / <85
Timp de asteptare intre straturi la 20°C si 50% umiditate relativa (ore)	4-5
Timp de intarire total pentru impersie in apa la 20°C si 50% umiditate relativa (zile)	10
Caracteristicile produsului intarit	
Aderenta la beton (MPa)	>2,0
Consum	
Consum pe strat / consum total (kg/m ²)	0,25-0,3 / 0,5 – 0,6